

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Санкт-Петербург, Волковский пр., дом 77; тел.: 510-38-11; тел/факс: 571-14-47
ОКОПО 76204627, ОГРН 10557810163652, ИНН/КПП 7816363890/781601001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.510151 от «15» февраля 2013 г.

Действителен до «15» февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург»
Руководитель ИЛЦ

Т.А. Гречанинова

«15» мая 2013 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2882/2278

от «14» мая 2013 г.

Наименование предприятия, организации (заявителя): ОАО «СЛОТЕКС».

Юридический адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 64.

Код пробы (образца) ТЕ-13-3276

Наименование пробы (образца): пластик декоративный бумажно-слоистый СЛОТЕКС (LAMINATE SLOTEX).

Изготовитель: ОАО «СЛОТЕКС», Россия.

Место отбора: ОАО «СЛОТЕКС», 195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 64.

Дата отбора пробы (образца): 12.04.2013 г.

Дата окончания исследований: 08.05.2013 г.

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: представитель заказчика.

Цель отбора: санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Основание для проведения: договор.

/ Лицо, ответственное за оформление протокола  / Давидюк Л.Г.

1. Результаты исследований распространяются на представленные пробы.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Код образца (пробы) TE-13- 3276



Наименование (описание) пробы: пластик декоративный бумажно-слоистый СЛОТЕКС (LAMINATE SLOTEX).

Дата доставки пробы: 26.04.2013.

Дата начала исследований: 30.04.2013.

Дата окончания исследований: 08.05.2013.

Результаты исследований:

Определяемые показатели	Методика контроля	Результаты исследований			НД на метод исследований
1	2	3			4
Проба № 9200					
Определение сроков выживания на лакокрасочных покрытиях патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур).	Количественный метод	Количество колоний тест-штамма E. coli ATCC 25922, выросшее на среде Эндо			МУ 2.1.2.1829-04 .
		Смыв с поверхности образца через следующие промежутки времени	Опыт	Контроль	
		10 минут	460	450	
		30 минут	340	320	
		60 минут	230	270	
		120 минут	140	110	
		6 часов	0	0	
		24 часа	0	0	
		Количество колоний тест-штамма S. aureus ATCC 25922, выросшее на среде ЖСА			
		Смыв с поверхности образца через следующие промежутки времени	Опыт	Контроль	
		10 минут	770	760	
		30 минут	660	650	
		60 минут	350	320	
		120 минут	140	130	
		6 часов	0	0	
		24 часа	0	0	
		Количество колоний тест-штамма P. aeruginosa ATCC 27853, выросшее на среде Эндо			
		Смыв с поверхности образца через следующие промежутки времени	Опыт	Контроль	
		10 минут	860	850	
		30 минут	750	720	
		60 минут	360	340	
		120 минут	180	170	
		6 часов	0	0	
		24 часа	0	0	
Заведующий бактериологической лабораторией		 /Н.С. Григорьева/			
Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		 /Е. В. Кича/			